



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

CONCAR (V01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCION:

El **CONCAR** es un producto elaborado a base de resinas de Pliolite, de gran cubrición, mate y con buena blancura y resistencia al amarilleo.

Gran facilidad de aplicación, especialmente cuando se aplica a brocha con buena nivelación y ausencia de cordón.

De aspecto tixotrópico, está especialmente indicada como pintura antimanchas para el acabado de soportes, normalmente minerales, con un grado de suciedad muy elevado tales como bares, restaurantes, fábricas viejas, tabiquería de cartón yeso defectuosa, techos con manchas ocasionadas por humedad, etc.

Debido a su bajo olor y excelente bloqueo de manchas solubles en agua es posible su utilización en espacios interiores cerrados de poca ventilación donde se requiera un acabado blanco uniforme.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,55 Kg/Lt, $\pm 0,05$.

Viscosidad: 105 K.U., ± 10 .

Colores: Blanco

Otros, bajo pedido, para lotes completos.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará limpia y sin polvo, grasa, u otros contaminantes, desconchados, restos de pinturas antiguas y zonas pulverulentas o poco consistentes que perjudiquen la adherencia.

Aplicación: A brocha, rodillo y pistola, previo ajuste de la viscosidad con disolvente.

Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en forma de suministro o diluido hasta con un 5-10% de **DISOLVENTE D-218 Disolvente sin olor**.

A pistola "airless", rebajar con un 10 - 20% aprox., de nuestro **DISOLVENTE D-218, Disolvente sin olor**.

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Al polvo, 60 minutos.

No pega, 5-6 horas.

Para repintar, 24-48

horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: Entre 4-8 m² kilo y mano dependiendo de soportes, grado de suciedad y tipo de aplicación.

Brillo: Mate

Adherencia: Buena sobre superficies correctamente preparadas.

Resistencias: Buena resistencia a los soportes alcalinos, al agua, a los detergentes y al amarilleo. Muy buena resistencia al sangrado de nicotinas, taninos (cartón yeso) y cualquier tipo de manchas solubles en agua susceptibles de ser extraídas a superficie por pinturas al agua.

Repintado: Con el mismo **CONCAR** o cualquiera de nuestras **PINTURAS PLÁSTICAS** o **REVESTIMIENTOS**, transcurridas 24 - 48 horas.