



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



ESMALTE AL CLOROCAUCHO

DESCRIPCION:

El **ESMALTE AL CLOROCAUCHO** es un clorocaucho puro, esto es, sin combinar con resinas alquídicas, de hidrocarburos, u otras, que economizan a costa de mermar propiedades.

Su acabado satinado y terso y su excelente resistencia al agua y a soluciones ácidas y alcalinas, incluso de elevadas concentraciones, lo hace ideal para ser aplicado en piscinas, cubetos, suelos, etc., y también como terminación de estructuras metálicas previamente imprimadas

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1.30 Kg/Lt, ± 0.1 .

Viscosidad: 85 K.U., ± 5 .

Sólidos: 52.6% en peso, 36%, en volumen, aprox.

Color: Azul piscinas típico. Otros, a elegir, para lotes completos.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia. La humedad del soporte será inferior al 4%, para lo que el hormigón fraguará un mes, mínimo. Tratamientos mecánicos mejorarán notablemente el resultado final del

sistema. Los tratamientos ácidos, a veces, también dan buenos resultados. La aplicación de una primera mano de **BARNIZ MECUFAL** puede favorecer la penetración y adherencia del sistema completo.

Dilución: Aplicar en forma de suministro (soportes porosos) o diluido hasta con un 10% de **DISOLVENTE D1, Disolvente de Sintéticos y Clorocauchos**, para primeras manos (soportes de menor porosidad).

Aplicación: Preferentemente a rodillo. También con equipo "airless", previo ajuste de viscosidad.

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: No pega, 1.5-2 horas.

Para repintar, 16 horas.
No existe intervalo máximo de repintado.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 6.15 m²/Kg, para 45 micras secas.

Brillo: Satinado medio, del orden del 30% a 60°.

Adherencia: Excelente en hormigón y soportes minerales correctamente preparados.

Resistencias: Muy buenas al agua, ácidos y álcalis incluso concentrados (clorhídrico al 35 %, sulfúrico > 60 %, sosa al 20 %, etc.), aceites minerales, etc. No resiste disolventes, aceites vegetales, etc.

Repintado: Con el mismo **ESMALTE AL CLOROCAUCHO**, transcurridas entre 16 horas e, incluso, años. En piscinas, se recomienda un tratamiento previo con un desincrustante para eliminar restos calcáreos.