



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

VODAMAT (V02)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCIÓN:

El **VODAMAT** es una pintura plástica para acabado de interiores (principalmente) y exteriores, a base de una dispersión acuosa de resina estireno acrílica con pigmentos, cargas y matizantes seleccionados. Está elaborada siguiendo los criterios de la norma UNE 48243 (Marzo 2007).

La cubrición y blancura son excelentes, lo que hace que se recomiende como pintura de terminación sobre soportes minerales, pladur y otros paramentos en los que deja un acabado final decorativo y con buena resistencia al frote.

Su acabado mate profundo está especialmente estudiado para minimizar defectos de soportes lisos como pladur, yesos proyectados, etc. Del mismo modo, reduce extraordinariamente las diferencias de absorción del soporte y ayuda a que no se aprecien los emplastecidos y juntas que, en muchas ocasiones, quedan cubiertas con una sola mano de pintura **VODAMAT**.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1.64 Kg/Lt, ± 0.1 .

Viscosidad: 110 K.U., ± 10 .

Sólidos: 68% en peso, 47% en volumen, aprox.

Color: Blanco. Existe la posibilidad de fabricar colores según muestra para lotes completos o en pequeñas cantidades con nuestro sistema tintométrico **TELPINCOLOR**.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Si fuera necesario, aplicaríamos una primera mano de nuestros barnices

LATEXCOL o **NANOCOL** para sellar o fijar el soporte.

Dilución: Es conveniente aplicar la primera capa de **VODAMAT**, diluida con un 10% de agua para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura.

Las manos siguientes, se aplicarán puras o con poca agua, hasta obtener el espesor de película deseada.

Aplicación: Brocha, rodillo o equipo air-less (diluir de 0-10% según equipo)

Condiciones: T^a de 5-35°, H.R. < 70%

Secado, 20°C: Máximo de 2 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 5.2-6.4 m²/kilo y mano (45-55 micras de película seca).

Brillo: Mate profundo, del orden del 2% a 60° y también a 85°. El rebrillo es mínimo y las diferencias de absorción del soporte entre zonas más o menos emplastecidas o trabajadas prácticamente no se observan en la superficie pintada.

Resistencias: Medida en ciclos de lavado, supera ampliamente los 2000 ciclos según la antigua norma UNE 48-284 (Tipo I), lo que equivale aproximadamente a la Clase III según la nueva norma UNE-EN ISO 11998.

El producto ha sido clasificado en los ensayos de reacción al fuego como **B-S1,d0** según norma EN 13501-1:2007 + A1:2009; Ensayo realizado por Fundación Gaiker con el número P-14-17053/3.

Repintado: Con el mismo **VODAMAT** u otra pintura plástica similar, a las 3-4 horas, con humedad relativa entre el 20 y el 70%.