



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

SAYOLITE (V01)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCION:

El **SAYOLITE** es una pintura al disolvente, impermeable y transpirable a base de resinas tipo PLIOLITE (marca registrada), cargas y pigmentos seleccionados, de gran adherencia a soportes minerales y excelente durabilidad a la intemperie.

Sus excelentes propiedades generales (dureza, adherencia, elasticidad, resistencia al agua, protección anticarbonatación y al verdín, estabilidad a la luz, etc.), así como su acabado mate y terso, lo hacen ideal para aplicaciones al exterior en fachadas, paramentos de obras públicas, puentes, muros y todo tipo de soportes minerales donde busquemos una excelente durabilidad.

Así mismo y dada su baja tensión superficial es aplicable sobre pinturas antiguas siempre que éstas estén bien adheridas al soporte y tengan la consistencia suficiente para aguantar la agresión inicial del disolvente.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,35 ± 0,1 Kg. / litro.

Viscosidad: 120 K.U., ±10.

Sólidos: 64% en peso, 42% en volumen, aprox.

Color: Blanco mate.

Posibilidad de fabricar lotes completos en colores según muestra o carta.

un 10-20% de disolvente D-210 (Disolvente Sintéticos y Cauchos) para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura, o bien aplicar una primera mano de nuestro **BARNIZ FIJADOR AL PLIOLITE** preparado según instrucciones

Las manos siguientes, se aplicarán puras o con muy poco disolvente, hasta obtener el espesor de película deseada.

Aplicación: Recomendable a rodillo brocha o equipo airless (diluir de 0-10% según equipo)

Condiciones: T^a de 0-35°, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Entre 1-2 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca, consistente y sin polvo, grasa, moho, verdín u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Dilución: Sobre soportes minerales no pintados, es conveniente aplicar la primera capa de **SAYOLITE**, diluida en

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: Entre 10- 11 metros cuadrados por mano para 40 micras secas.

Brillo: Mate (<2% a 60°) y muy poco rebrillo (<2% a 85°).

Resistencias: Muy buenas al agua, intemperie e inclemencias generales del tiempo. Excelente efecto anticarbonatación (C1 según norma UNE-EN-1062:1).

Muy buena resistencia a detergentes y ambientes ambientales agresivos (marinos por ejemplo).

Repintado: Con el mismo **SAYOLITE** a las 12 horas con humedad relativa entre el 20 y el 70%.