



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

TELPIN SPORT (V02)



Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



DESCRIPCIÓN:

El **TELPIN SPORT** es una pintura al agua elaborada a base de resinas acrílicas modificadas, pigmentos estables a la intemperie y áridos seleccionados para proporcionar una superficie final áspera y con mayor resistencia al deslizamiento.

Su excelente combinación de adherencia, dureza y elasticidad, lo hacen ideal para ser aplicado en suelos de pistas e instalaciones deportivas, zonas de piscinas, carriles de bicicletas, paseos, etc.

Se ha reforzado la resistencia a las algas para evitar la aparición prematura de verdín.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1,42 Kg/Lt, $\pm 0,1$.

Viscosidad: 115 K.U., ± 10 .

Sólidos: 64,7% en peso, 49,6%, en volumen, aprox.

Color: A convenir para lotes completos.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Si el soporte es de asfalto, estará limpio, seco y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia. Sobre hormigón, un tratamiento mecánico (lijado, etc.) mejorará notablemente la adherencia final. Los tratamientos ácidos, a veces, también dan buenos resultados.

La aplicación de una primera mano de un sellador, como nuestro **NANOCOL** o bien el **BARNIZ MECUFAL**, puede favorecer la penetración y adherencia del sistema completo.

Dilución: Aplicar en forma de suministro (soportes porosos) o diluido hasta con un 10% de agua (soportes de menor porosidad).

Aplicación: Preferentemente a rodillo. También con equipo "airless", previo ajuste de viscosidad, con boquilla de 0,019" o superior para evitar embozamientos con los áridos.

Se aplicarán manos generosas para aumentar la protección final.

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: No pega, 30', aprox.

Para repintar, 5-6 horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 5 m²/Kg. y mano, para 70 micras secas. Se recomienda un mínimo de dos-tres manos.

Brillo: Semimate, con tacto ligeramente áspero para reducir deslizabilidad.

Adherencia: Excelente en hormigón, brea y otros soportes minerales correctamente preparados.

Resistencias: Muy buenas al agua y soluciones jabonosas o detergentes de limpieza, aceites minerales, etc. Se ha reforzado la resistencia al crecimiento de hongos y algas.

Repintado: Con el mismo **TELPIN SPORT**, transcurridas entre 5-6 horas mínimo, sin tiempo máximo de repintabilidad.