



PINTURAS COLAMINA

# FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02



Ctra. Artica, s/n  
Polígono San Cristóbal  
31013 Artica (Navarra)  
Tfno.: 948 12 01 75  
948 12 14 11  
Fax: 948 14 75 38  
colamina@pinturascolamina.com  
www.pinturascolamina.com



## TELPIN MATE SEDA NOBAC

### DESCRIPCION:

El **TELPIN MATE SEDA NOBAC** es una pintura para acabado exterior-interior a base de una resina al agua vinil-acrítica, con pigmentos y extenders seleccionados.

Pintura de **gran blancura** y buena **cubrición**, muy buena **aplicabilidad** y poco **salpicado con rodillo**.

Formulado con cargas y pigmentos especiales para un acabado mate sedoso que, minimizando los defectos de empalmes o irregularidades en el soporte, proporciona blancos limpios y tonos vivos en colores intensos, con **altas resistencias al frote húmedo** y al marcado en general.

Reforzado para presentar una mayor resistencia al crecimiento del moho.

El **TELPIN MATE SEDA NOBAC** es un producto **antibacteriano**; formulado con iones plata modificados, inhiben hasta en un 99% el crecimiento de bacterias en su superficie a partir de las 24 horas de su aplicación. Dicha característica antibacteriana permanece en el tiempo permitiendo varios ciclos de lavado y es medida según norma ISO 22196.

### CARACTERISTICAS:

**Densidad:** 1,40 ± 0,1 Kg. / litro.

**Viscosidad:** 118 K.U., ±10.

**Sólidos:** 58% en peso, 42% en volumen, aprox.

**Color:** Blanco.

Posibilidad de fabricar lotes en colores según muestra.

Para pequeñas cantidades, nuestro sistema tintométrico **TELPINCOLOR**.

### APLICACION:

**Preparación de la superficie:** Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Sobre superficies deterioradas, poco consistentes, exteriores o en las que se quiera favorecer el anclaje y la

penetración, recomendamos aplicar una mano de nuestro **NANOCOL**.

**Dilución:** Es conveniente aplicar la primera capa de **TELPIN MATE SEDA NOBAC**, diluida en un 10-15% de agua para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura.

Las manos siguientes, se aplicarán puras o con 5-10 de agua, hasta obtener la consistencia de pintura y el espesor de película deseados.

**Aplicación:** Recomendable a rodillo. También puede aplicarse con brocha o equipo air-less (diluir de 0-15% según equipo).

**Condiciones:** T<sup>a</sup> de 5-35°, H.R. < 70%

**Secado, 20°C:** Entre 2-4 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

## PROPIEDADES:

**Rendimiento teórico:** Entre 8-9 m<sup>2</sup>/Lt y mano, aprox., para 50 micras de película seca. Se necesitarán un mínimo de 2 manos para un correcto acabado.

**Brillo:** Mate seda (3% a 60°, aprox.) con bajos rebrillos (<5% a 85°).

**Resistencias:** Medida en ciclos de frote húmedo el **TELPIN MATE SEDA NOBAC** superará las 10.000 dobles pasadas según norma UNE 48243, o Clase 1 según UNE-EN 13300.

Buena resistencia a la intemperie, al marcado y mecánicas generales.

**Repintado:** Con el mismo **TELPIN MATE SEDA NOBAC** a las 3-4 horas, a 20°C y H.R. < 70%.