



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



URLASUR (V01)

DESCRIPCIÓN:

El **URLASUR** es un barniz al agua de poro abierto tipo "lasur", con efecto fijador, decorativo, protector y preventivo, para el tratamiento de la madera interior y exterior. Elaborado con resinas sintéticas especiales solubles en agua y reforzado con conservantes y repelentes del agua, que le confieren un carácter preventivo contra hongos de azuleo y putrefacción y también contra insectos como polilla, carcoma, etc. De excelente aplicabilidad, sin sobretonos en zonas de empalmes, realza fuertemente el veteado natural de la madera

Su carácter no peliculante en espesores normales hace que no forme un film continuo y cerrado. Esto le permite transpirar y seguir las dilataciones y contracciones naturales de la madera debidas a cambios de Tª y H.R. sin excesivos cuarteos y desprendimientos, típicos de los productos de "poro cerrado".

La pigmentación en los tonos de maderas naturales, le proporciona una excelente protección física contra los rayos U.V.

No se recomienda su uso en colmenas o construcciones para insectos.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 1.01 Kg/Lt, ± 0.05 .

Viscosidad: 85 K.U., ± 10 .

Sólidos: 20.5%, en volumen, aprox.

Color: Incoloro, lechoso, transparente en forma neutra. Coloreable a los tonos pino, castaño, roble, nogal, iroko, teka, sapelly y wenge.

Otros colores específicos bajo pedido.

APLICACION:

Preparación de la superficie: La madera estará seca (humedad inferior al 15%) y, preferiblemente, lijada. Las pinturas viejas serán eliminadas hasta

no dejar ningún resto que perjudique la penetración.

La excesiva resina superficial de ciertas maderas se eliminará con disolvente o una solución amoniacal.

Dilución: Como fondo fijador, aplicar sin teñir y rebajado 1/1 con agua.

Como lasur coloreado, sin diluir.

Aplicación: Preferentemente a brocha o rodillo, para mejor penetración, tanto el fondo como las dos manos de color.

Condiciones: T > 5°C, H.R. < 85%

Secado, 20°C: Al tacto, 1-2 hr., aprox.

No pega, 8-10hr., aprox

Para repintar, 24 hr. No

hay intervalo máximo de repintado.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: Unos 8 m²/Lt., según aplicación y absorción del soporte.

Brillo: Mate-satinado, sobre superficies porosas.

Adherencia: Excelente sobre madera correctamente preparada.

Resistencias: Buena al agua, a la intemperie y a las dilataciones y contracciones propias de la madera, debido a su carácter ligeramente elástico y no peliculante.

Repintado: Con el mismo **URLASUR**, una vez transcurridas 24 horas. En casos de urgencia, sobre determinados fondos de maderas absorbentes, se llevan a cabo segundas manos sobre primeras frescas (2-4 horas) con buenos resultados.