



PINTURAS COLAMINA

# FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

## TELPIN METALIZADO (V01)



Ctra. Artica, s/n  
Polígono San Cristóbal  
31013 Artica (Navarra)  
Tfno.: 948 12 01 75  
948 12 14 11  
Fax: 948 14 75 38  
colamina@pinturascolamina.com  
www.pinturascolamina.com

UNE-EN-ISO 9001



### DESCRIPCION:

Revestimiento decorativo de efecto metalizado para acabado de interiores a base de una dispersión acuosa de resina acrílica con aluminios y extenders seleccionados.

Debido a su aspecto metalizado el TELPIN METALIZADO está indicado en la decoración de locales comerciales, bares, viviendas, etc., donde se busque crear ambientes modernos y sofisticados.

El producto es también apto para uso en exteriores; No obstante, en casos donde se busque una mayor durabilidad al exterior o en zonas muy expuestas, recomendamos aplicar sobre el TELPIN METALIZADO una mano del **BARNIZ MECUFAL AQ FUV**.

### CARACTERISTICAS:

**Densidad:** 1,05 ± 0,1 Kg. / litro.

**Viscosidad:** 90 K.U., ±10.

**Sólidos:** 31% en peso, 27% en volumen, aprox.

**Color:** **Aluminio** Característico tipo RAL-9006 y **Carta** Selección propia de 23 Colores.

### APLICACION:

**Preparación de la superficie:** Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

En caso de paredes en color, recomendamos la aplicación de una o dos manos de una pintura plástica blanca de calidad Media – Alta tipo TELPIN MATE SEDA.

**Dilución:** El producto viene preparado al uso y no requiere dilución, no

obstante si se desea, en la primera mano, puede diluirse con un 5-10% de agua. En sucesivas manos, aplicar el producto listo al uso. Se recomienda un total de 2-3 manos.

**Aplicación.** En caso de querer un acabado homogéneo recomendamos la aplicación del TELPIN METALIZADO con pistola aerográfica o similar. También puede aplicarse con rodillo de pelo muy corto procurando aplicar el producto siempre en el mismo sentido y así evitar la aparición de empalmes y/o claroscuros. Si lo que se desea es obtener acabados decorativos más irregulares puede usarse otro tipo de herramientas tales como guante de lana, rodillo de trapos, esponja, etc..

**Condiciones:** T<sup>a</sup> de 5-35°, H.R. < 70%

**Secado, 20°C:** Entre 2 y 3 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

### PROPIEDADES:

**Rendimiento teórico:** 10-12 m<sup>2</sup>/litro y mano, aprox., para 50 micras de película seca.

**Brillo:** Satinado característico del Aluminio

**Resistencias:** Buena resistencia al frote.

**Repintado:** Con el mismo TELPIN METALIZADO a las 3-4 horas con humedad relativa entre el 20 y el 70%.