



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09

REVISIÓN: 02

Ctra. Artica, s/n
Polígono San Cristóbal
31013 Artica (Navarra)
Tfno.: 948 12 01 75
948 12 14 11
Fax: 948 14 75 38
colamina@pinturascolamina.com
www.pinturascolamina.com



FONDO PROTECTOR INCOLORO (V04)

DESCRIPCIÓN:

El **FONDO PROTECTOR INCOLORO** es un producto fijador, **protector, preventivo y curativo**, para el tratamiento de la madera.

Elaborado con resinas sintéticas especiales y reforzado con conservantes y repelentes que le confieren un carácter **preventivo** y **curativo** contra hongos de azuleo y putrefacción.

Su carácter no peliculante, es decir que no forma un film continuo y cerrado, lo hacen ideal para ser usado como fondo protector de todo tipo de maderas nuevas o restauradas, especialmente cuando se van a aplicar después barnices coloreados de poro abierto, tipo "lasur", e incluso también con barnices de poro cerrado.

No se recomienda su uso en colmenas u otro tipo de construcciones que vayan a contener insectos.

CARACTERÍSTICAS:

Densidad: 0.85 Kg/Lt, ± 0.05 .

Viscosidad: 14" Copa Ford nº 4, ± 3 .

Sólidos: 22.2%, en volumen, aprox.

Color: Incoloro, ligeramente violáceo en masa.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia. En caso de maderas pintadas y/o barnizadas, éstas deberán ser eliminadas hasta no dejar ningún resto que perjudique la penetración del **FONDO PROTECTOR**.

La humedad de la madera debería ser inferior al 15%.

La excesiva resina superficial de ciertas maderas se eliminará con disolvente o una solución amoniacal.

Dilución: Aplicar en la forma de suministro.

Aplicación: Preferentemente a brocha, rodillo o inyección para favorecer la penetración. Puede también aplicarse mediante inmersión y/o pulverización.

Se recomienda un mínimo de 2 manos sobre maderas limpias, secas y lijadas impregnando abundantemente la madera.

En caso de que existan orificios por carcomas previamente, aplicar el producto en dichos orificios por inyección hasta saturación.

Condiciones: T > 5°C, H.R. < 85%

Secado, 20°C: Al tacto, 1 hora, aprox.

No pega, 6 horas, aprox

Para repintar, 24 hr. No

hay intervalo máximo de repintado.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: En aplicaciones a brocha y/o rodillo como imprimación preventiva en torno a 200 ml/m². En caso de tratamiento curativo 300 ml/m² repartido en 2 o más manos. En caso de inyección, hasta saturación.

Brillo: Mate, sobre superficies porosas.

Adherencia: Excelente sobre madera correctamente preparada.

Resistencias: Buena al agua, a la intemperie y a las dilataciones y contracciones propias de la madera, debido a su carácter ligeramente elástico y no peliculante.

Repintado: Principalmente, con nuestros **URLASUR**, de poro abierto. También con barnices de poro cerrado como nuestro **BARNIZ YATES** o, incluso, con esmaltes coloreados como nuestro **ESMALTE ALQUIDICO**, selladoras, etc.