



FICHA TECNICA

ESMALTE ALQUIDICO

DESCRIPCION:

Esmalte antioxidante base disolvente elaborado a con resinas alquídicas, de gran cubrición, buen brillo y elasticidad, está indicado para el acabado de superficies metálicas y no metálicas tanto para interiores como para exteriores. El producto está reforzado con el fin de darle mayor carácter **antioxidante** y por tanto una mayor resistencia a la **corrosión**.

Pintura de fácil aplicación, especialmente a brocha, con una gran nivelación que no deja cordón, lo que la hace recomendable en aplicaciones del hogar, puertas ventanas, balcones, estructuras industriales o de obras públicas y, también, maquinaria, carpintería metálica, calderería, etc.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,20 Kg/Lt, ±0,1, según colores.

Viscosidad: 90 K.U., ±10.

Sólidos: 67,5% en peso, 48,5% en volumen, aprox.

Colores: Carta TELPIN (acabado brillante) y sistema tintométrico TELPIN COLOR tanto en acabado brillante como satinado.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.

Sobre soporte de hierro o acero, se recomienda aplicar previamente una imprimación anticorrosiva tipo nuestras A-500, Kartprimer o Kartprimer Extra.

Sobre madera, aplicar nuestra **Selladora** y lijar.

Sobre otros soportes, consultar.

Aplicación: A brocha, rodillo y pistola aerográfica, previo ajuste de la viscosidad con disolvente.

Dilución: A brocha o rodillo, aplicar en forma de suministro o diluido hasta con un 5-10% de **DISOLVENTE D-8, Disolvente de Sintéticos y Grasos**.

A pistola aerográfica, rebajar hasta 20-25" Copa Ford nº 4, con un 25-30%, aprox., de nuestro disolvente **D-215, Disolvente Sintéticos Secado Rápido**.

Condiciones: T > 10°C, H.R. < 80%

Secado, 20°C: Al polvo, 30-50 minutos.
No pega, 5-6 horas.
Para repintar, 24 horas.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: 11,6 m²/Kg (13,9 m²/Lt) y mano, para 35 micras secas.

Brillo: Disponible en acabado brillante, satinado y mate (sólo en color blanco)

Adherencia: Buena sobre superficies correctamente preparadas.

Repintado: Con el mismo **ESMALTE ALQUIDICO**, transcurridas 24 horas.